664

PHNL 021396

DOSSIER

MAT.

⑩ 日本 国特 許 庁 ( JP)

① 特許出頭公開

105

# ②公開特許公報(A)

平3-285255

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)12月16日

H 01 K 1/18 26/00 B 23 H 01 1/38

3 1 0

8019-5E 7920-4E

8019-5E X

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全4頁)

60発明の名称

ハロゲン電球およびその製造方法

创特 願 平2-84832

豐

22出 顧 平2(1990)4月2日

下 ②発 明 者 宫

恒

東京都青梅市藤橋888番地 株式会社日立製作所青梅工場

井 四発 明 者 新 要 次

東京都青梅市藤橋888番地 株式会社日立製作所青梅工場

内

②発 明 内 者 藤 東京都青梅市藤橋888番地 株式会社日立製作所青梅工場

伊発 明 者 司

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内

②出 頭 株式会社日立製作所 人

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

個代 理人 最終頁に続く

弁理士 中村 純之助

外1名

#### 明月 米田

1. 発明の名称

ハロゲン電球およびその製造方法

- 2.特許請求の範囲
  - 1、フィラメントと、菓フィラメントを支持する 内部リード線およびアンカー線を、ハロゲン化 物等を封入した石英パルプ内に封着したハロゲ ン電球において、上記内部リード線およびアン カー線を、レーザによりガラスピーズに埋込ん で固定したことを特徴とするハロゲン健康。
  - 2. フィラメントと、該フィラメントを支持する 内部リード線およびアンカー線を、ハロゲン化 物等を封入した石英パルプ内に封着したハロゲ ン電球の製造方法において、上記リード線およ びアンカー線は、不活性雰囲気中または還元雰 囲気中に配置したガラスピーズに、レーザを照 射して埋込んだことを特徴とするハロゲン電球 の製造方法。
  - 3. 上記ガラスピーズは、リード線およびアンカ

- 一線の埋込み部分を、局所的にレーザ服針して 固着することを特徴とする特許請求の範囲第2 項に記載したハロゲン電球の製造方法。
- 4.上記ガラスピーズは、加熱した窒素ガスまた はアルゴンガスを吹付けた状態で、レーザ照射 することを特徴とする特許請求の範囲第2項ま たは第3項に記載したハロゲン電球の製造方法。
- 5.上記リード旅およびアンカー線は、ガラスピ ーズに埋込んだのちに、所定の形状に整形する ことを特徴とする特許請求の範囲第2項ないし 第4項のいずれかに記載したハロゲン電政の製 资方法。
- 6. 上記リード線およびアンカー線は、タンタル 金属またはその合金とともにレーザ加熱して、 上記ガラスピーズ中に埋込んだことを特徴とす る特許請求の範囲第2項、第3項または第5項 のいずれかに記載したハロゲン電球の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ハロゲン電球およびその製造方法に

関するものである。

#### 【従来の技術】

ハロゲン電球では長いフィラメントを安定に支 持するためにアンカー線を用い、上記フィラメントを あためにアンカー線を用い、上記フィラスン カー線を定位置に固定するためにガラスピーズを 用いている。上記ガラスピーズにリード線 おのようにように、特調昭 ちの一33672号に記載されているように、が っかがで上記ガラスピーズを加熱ないはまた。 特別昭55−39155号、特別昭57~ 82963号、特別昭60~227354号に記載されているように、上記各部材をピーズと見 に型の上に配置したのち、還元雰囲気の強が知ら れている。

さらに、昭和58年照明学会全国大会講演論文 集の「小型メタルハライドランプのレーザ加工に よる水素の減少」に発表されたように、メタルハ ライドランプの石英ガラスをレーザで加工することも知られている。

#### [発明が解決しようとする課題]

上記従来技術は、金属部材の変質防止について 不十分であった、すなわち、特開昭50-33672号に記載の方法では金属部材の酸化は 免れず、加工後に選元処理を施すか、あるいは酸 化物を除去しなければならない。また、特開昭 55-39155号、特開昭57-82963号、 特額昭60-227354号に記載の方法では、 金属部材の酸化は防止できるが、加熱軟化させる のに10分程度の時間を要し、連続した一貫工程 を組むことに問題があるとともに、特に、ガラス ピーズが石英ガラスの場合には1700℃程度の 高温にしなければならず、リード稼等の金属部材 が硬化し、その後の加工に不都合を生じることか ら、あらかじめ所定の形状に加工した金属部材を 用いていた。なお、大容量の石英ガラスをレーザ で加工することは、レーザ加工装置が大型になり、 ガスパーナ等による加工に較べてコスト的に問題

#### があった。

本発明の目的は、簡便な方法ならびに一貫した 工程によって、信頼性を高めたハロゲン電球とそれを安価に製造できる製造方法を得ることにある。 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明によるハロゲン電球およびその製造方法では、ハロゲン電球の内部にガラスピーズを設け、該ガラスピーズに内部リード線およびアンカー線を埋込み間定定に設置した部材に、おいじめ加熱した乾燥窒素を吹付けて不活性雰囲気とした上で、レーザビームを照射し、瞬間的かつ局所的に、上記がラスピーズを加熱軟化させて加工した。上記加工後に、内部リード線やアンカー線を所定の形状に整形し、その後フィラメントコイルを継線した。

#### (作 用)

上記レーザビームによる加工は、不活性雰囲気 を壊すことがなく、したがって、金属部材の酸化 を完全に除くことができる。また、瞬間的かつ局 所的に加熱することから、金属部材の熱的な変質に基づく脆弱性を生じず、ピーズ加工後に金属線を整形することが容易になることから、直線状の部材を所定の長さに切断したのちにガラスピーズの加工を施し、その後、一貫した工程として、内部リード線やアンカー線を所定の形状に整形し、その後フィラメントコイルを継線する。

さらに、レーザの出力を上げてガラスを蒸発させ、その蒸発したシリカでリード線の基部を覆い、ランプ内のハロゲン元素による腐食に対する抗力を高めることも可能である。

#### 〔 実 施 例 〕

つぎに本発明の実施例を図面とともに説明する。 第1図は本発明によるハロゲン電球の一実施例を 示す構造図、第2図は上記実施例の製造方法にお けるガラスビーズ加工法を示す図、第3図は上記 加工法におけるガラスビーズを示す図、第4図は 上記ガラスビーズの他の加工法を示す説明図、第 5 図は上記ガラスビーズのさらに他の加工法を示 す説明図である。第1図において、1はフィラメ ント、2、2 / は内部リード線、3、3 / はモリブデン格、4、4 / は外部リード線、5 は口金、6 は石英パルブ、7 はガラスピーズ、8 は放熱フィン、9 はアンカーである。上記石英パルブ 6 内は十分に排気したのち、窒素ガスを混合した希ガスに適量のハロゲン化合物が封入されている。

本発明による製造方法のガラスピーズ加工法を 示す第2図において、グラファイト製のパレット 10には、内部リード線2、2′、アンカー線9、 ならびにガラスピーズ7をそれぞれ配置する海 11と、これら各部材を吸引して固定するためが 引口12が開けられている。上配置され、上 の 受ビーズ7に第3回に示すように配置され、上 からかじめ加熱した乾燥室され、られた からで固定される。ガラスピーズ7の簿11′は レーザによって捨解し塞がれたのち、これらの固 定っれた各部材はパレット10から取出され、 定の形状に加工するための金型に送られる。

上記実施例では、沸11′を形成したガラスピーズを用い、上記沸11′の中にリード線等を固

元舞囲気中に配置したガラスピーズに、レーザを 照射して埋込んだことにより、ハロゲン電球を簡 便に、かつました工程で製作することができる。 信頼性が高く長寿命なハロゲン電球を安価に待る ことができる。また、レーザによる加工を加工を にすることによって、少ないパワスを加工でで にすることによって、少ないパワスが可能で さいたようが少ない食やアンスができた。 ガラスピーズが少ない食いないないないないないないないないない。 が少ないできたいないができた。 が少ないないないないないないないないない。 は、ガラスが少ないは、 が少ないととにより、 が少ないととにより、 がったいないないないないないないないないない。 がったいないないないないないないないないない。 がったいないないないないないないないないないないない。 がったいないないないないないないないないない。 がったいないないないないないないないないないないないないない。 を記していることによって、 製造工程を簡単によることができた。 を記していることによって、 製造工程を簡単によることによって、 を記していることによって、 を記していることになって、 を記していることによって、 を記していることになって、 を記していることになって、 を記していることになって、 を記していることになって、 を記している。 

### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明によるハロゲン電球の一実施例を示す構造図、第2 図は上記実施例の製造方法におけるガラスビーズ加工法を示す図、第3 図は上記加工法におけるガラスビーズを示す図、第4 図は上記ガラスビーズの他の加工法を示す説明図、第5 図は上記ガラスピーズのさらに他の加工法を示す説明図である。

定し、その後に上記簿11'を落解して書いでいるが、第4 質に示すように、リード線 2 等をガラスピーズ 7 で挟んだ状態で落着しても性能上は何等問題がないが、その場合には、加工に必要なレーザの出力が10 倍程度大きいものが必要になる。

第5回は上記ガラスピーズのさらに他の加工方法を示し、タンタル金属またはタンタル金属とタングステンの合金からなるゲッター13を、ガラスピーズ7の第11'内にアンカー線9とともに配置して、レーザ服射することにより、上記リード線2およびアンカー線9を増込むと同時に、ゲッター13をガラスピーズ7内に同時に埋込むことができる。

#### [発明の効果]


上記のように本発明によるハロゲン電球および その製造方法は、フィラメントと、該フィラメン トを支持する内部リード線およびアンカー線を、 ハロゲン化物等を封入した石英バルブ内に封着し たハロゲン電球の製造方法において、上記リード 線およびアンカー線は、不活性雰囲気中または蓋

1 … フィラメント
2 、 2 ′ … 内部リード線
6 … 石英パルプ
7 … ガラスピーズ

9 …アンカー線

13…タンタル金属またはその合金(ゲッター)

代理人弁理士 中村 純之助



第1頁の続き

SInt. Cl. 5

H 01 K 3/08 3/12 識別記号

庁内整理番号

Z

8019-5E 8019-5E

- 1 1/1 WPAT (C) Derwent- image
- AN 1992-038065 [05]
- XA C1992-016768
- XP N1992-029075
- TI Oxidn. resistant halogen bulb includes filament, inner lead wire(s) and anchor wire supporting filament, with halide sealed in quartz bulb
- DC L03 P55 X26
- PA (HITA ) HITACHI LTD
- NP 1
- NC 1
- PN JP03285255 A 19911216 DW1992-05 \*
  - AP: 1990JP-0084832 19900402
- PR 1990JP-0084832 19900402
- IC B23K-026/00 H01K-001/18 H01K-003/08
- AB JP03285255 A
  - Halogen bulb has filament, inner lead wire and an anchor wire supporting the filament, and halide sealed in quartz bulb. The inner lead wire(s) and the anchor wire are fixed by burying in glass bead by irradiation with laser.
  - The halogen bulb is produced by placing an inner lead wire(s), an anchor wire and a glass bead in grooves of a graphite pallet in atmos. of flowing dry nitrogen, irradiating the glass bead with laser for melting, or by placing an inner lead wire(s) and an anchor wire in a groove of a glass bead, and then irradiating with laser to melt the glass bead and simultaneously seal the wires in the glass bead.
  - USE/ADVANTAGE Oxidn. and thermal deterioration of metallic elements in the halogen bulb are effectively prevented by working with laser. (4pp Dwg.No.1/5)
- MC CPI: L03-C04
  - EPI: X26-B02A2 X26-B03

### Session 1 - December 28, 2006 8:13:38 am - page 1/1

- 1/1 JAPIO (C) JPO- image
- PN JP 03285255 A 19911216 [JP03285255]
- TI HALOGEN BULB AND MANUFACTURE THEREOF
- IN MIYASHITA HISASHI; ARAI YOJI; NAITO YUTAKA; SATO HIROSHI
- PA HITACHI LTD
- AP JP08483290 19900402 [1990JP-0084832]
- IC1 H01K-001/18
- IC2 B23K-026/00 H01K-001/38 H01K-003/08 H01K-003/12
- AB PURPOSE: To manufacture a halogen bulb in a consistent process and form a long-lived product by burying lead wires and an anchor wire in a glass bead disposed in inert atmosphere or reducing atmosphere by laser irradiation.
  - CONSTITUTION: A quartz bulb 6 is sufficiently exhausted, and a rare gas in which nitrogen gas is mixed and a proper quantity of a halogen compound are sealed therein. In working method of a glass bead, a pallet 10 made of graphite has channels 11 for disposing internal lead wires 2, 2', an anchor wire 9 and a glass bead 7 respectively and sucking ports 12 for sucking and fixing these members are opened. Each member is disposed in the glass bead 7, and fixed in the state where a preheated dry nitrogen is sprayed thereon from above. The channels 11 of the bead 7 are dissolved and clogged by laser, and then each fixed member is taken out from the pallet 10 and sent to a metal mold for working into a determined form.
  - COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-285255

(43) Date of publication of application: 16.12.1991

(51)Int.Cl.

H01K 1/18 B23K 26/00

H01K 3/12

(21)Application number : 02-084832

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

02.04.1990

(72)Inventor: MIYASHITA HISASHI

**ARAI YOJI** 


**NAITO YUTAKA** SATO HIROSHI

# (54) HALOGEN BULB AND MANUFACTURE THEREOF

## (57) Abstract:

PURPOSE: To manufacture a halogen bulb in a consistent process and form a long-lived product by burying lead wires and an anchor wire in a glass bead disposed in inert atmosphere or reducing atmosphere by laser irradiation.

CONSTITUTION: A quartz bulb 6 is sufficiently exhausted, and a rare gas in which nitrogen gas is mixed and a proper quantity of a halogen compound are sealed therein. In working method of a glass bead, a pallet 10 made of graphite has channels 11 for disposing internal lead wires 2, 2', an anchor wire 9 and a glass bead 7 respectively and sucking ports 12 for sucking and fixing these members are opened. Each member is disposed in the glass bead 7, and





fixed in the state where a preheated dry nitrogen is sprayed thereon from above. The channels 11 of the bead 7 are dissolved and clogged by laser, and then each fixed member is taken out from the pallet 10 and sent to a metal mold for working into a determined form.

**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office